C.N.R.G. Энергия притяжения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГИЯ»

ПАСПОРТ №

Наименование продукта: Масло моторное М-8В

1	ГОСТ или ТУ	ГОСТ 10541-78
2	Дата изготовления продукта:	
3	Номер партии:	
4	Объем изготовленного продукта:	

Технические показатели продукта

№ п/п	Наименование показателей	Нормы ГОСТ 10541-78	Фактическое значение	Методы испытаний
1.	Вязкость кинематическая, $мм^2/с$: -при 100°С -при 0°С, не более	 7,5-8,5 1200	 8,120 1054	По ГОСТ 33-2000
2.	Индекс вязкости, не менее	93	96	По ГОСТ 25371-97
3.	Щелочное число, мг КОН/г, не менее	4,2	5,18	По ГОСТ 11362-96
4.	Коррозионность на пластинках из свинца, $г/м^2$, не более	10,0	7,6	По ГОСТ 20502-75
5.	Температура вспышки в открытом тигле, ^{0}С, не ниже	207	>207	По ГОСТ 4333-87
6.	Температура застывания, °С, не выше	-25	-30	По ГОСТ 20287-91
7.	Зольность сульфатная, %, не более	0,95	0,793	По ГОСТ 12417-94
8.	Массовая доля воды, %, не более	Следы	Следы	По ГОСТ 2477-65
9.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	0,015	По ГОСТ 6370-83
10.	Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более	3,5	2,5	По ГОСТ 20284-74
11.	Стабильность по идукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, 30, ч	Выдерживает	Выдерживает	По ГОСТ 11063-77
12.	Плотность при 20^{0}С, $кг/м^3$, не более	905	880	По ГОСТ 3900-85
13.	Массовая доля активных элементов, %, не менее -кальция -цинка -фосфора	 0,16 0,09 0,09	 0,205 0,095 0,090	 По ГОСТ 13538-68 По ГОСТ 9827-75

Заключение: продукт соответствует требованиям ГОСТ 10541-78

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течении 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510-84.

Лаборант:		*подпись*
Заведующий лаборатории		*подпись*
Дата выдачи паспорта		